

A-U-903

Eco Balance Fondo Flash wet-on-wet, bianco



A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	AraClass - Eco Balance prodotto di preparazione.
Caratteristiche:	Eco effectiveness - Fondo bagnato su bagnato. Per riparazioni molto rapide di pannelli nuovi grazie all'assenza dei tempi di carteggiatura e di essiccazione, con soli 5 minuti di appassimento. Non è necessario carteggiare i nuovi pannelli con cataforesi.
Note:	A-U-903 può essere miscelato con A-U-909 per ottenere le diverse scale di grigio.

Utilizzo

Prodotto idoneo su

- Parti OEM con cataforesi
- Vetrosina / SMC

Se le aree a metallo nudo vengono pretrattate con primer, il prodotto può essere applicato su

- Acciaio
- Acciaio zincato
- Alluminio



	3:1:1		
	Rapporto di miscela	100 vol. %	A-U-903
	Catalizzatore	33 vol. %	A-H-300
	Diluizione	33 vol. %	A-R-120, -R-130 Con temperature superiori ai 32°C usare A-R-140.
	Viscosità d'impiego 20°C	DIN 4: 14-16 s	
	Potlife 20°C	60 min	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(c I)(540)539: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cl), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 539 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2025

A-U-903

Eco Balance Fondo Flash wet-on-wet, bianco

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	 Aerografo alto trasferimento a caduta	 Aerografo HVLP a caduta
Pressione al calcio	2 bar	
Pressione al cappello		0,7 bar
Dimensione ugello	1,3-1,4	1,3-1,4
Mani	1 È possibile applicare una prima mano sottile sulle aree scoperte.	
Appassimento 20°C	5 min	
Spessore del film:	20-35 µm	

Osservazioni Applicazione dello smalto in bagnato su bagnato.
Parti verniciate con A-U-903 possono essere riverniciate senza carteggiatura intermedia sino a un massimo di 24h

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(c 1)(540)539: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cl), in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 539 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2025