S25051 PLASTER FINISHER GREY

					
1000 ml 1000 ml	Applicazione a spatola	24 ore a 20°C	0-300µ	24h a 20°C	P 120 P 240

Descrizione

Filler
Stucco epossidico bicomponente per rasature a finire . Di granulometria fine può essere usato per rasature sottili, per chiudere le porosità di stucchi epossidici a carica leggera predisponendo le superfici alla successiva fase di verniciatura.

Colore

Grigio

Caratteristiche peculiari

- Buona flessibilità
- Ottima impermeabilità
- Elevata versatilità d’impiego
- Buona rapidità d’essicazione

Dati tipici
Peso specifico A e B: 1,54 g/ml
Durezza shore D: 55

Preparazione del supporto

Primer epossidici Stoppani
Carteggiare a secco con carta p 280-320

Stucchi epossidici Stoppani
Carteggiare a secco con carta p 80-120

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**

Applicazione

A spatola.
Condizioni applicative:

Umidità relativa < 80%
Temperatura >10 °C <35°C
Temperatura supporto 5° > dew point

Preparazione della miscela

		Volume	Peso
S25051	PLASTER FINISHER GREY SOL A	1000 ml	1000 g
S25052	PLASTER FINISHER GREY SOL B	1000 ml	1000 g

Pot life a 20°C: 60’
N° di rasature: 1+1 di rifinitura se necessario
Spessore consigliato: fino a 300 µ
Resa teorica A + B : 3,3 m^2 per 1l allo spessore di 300 µ

Aumenti di temperatura provocano riduzioni di pot-life.

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	**Min 48 h**	**Min 24 h**	**Min 12 h**

SCHEDA TECNICA N° S198-I
REV. 04/2011

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al ns. controllo.

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**